

Bearbeidelse av avløpsrørene



DaKKI-metoden består av to deler, en del omfatter hvordan prosjektet styres og hvordan man kommuniserer med kunden og beboerne (beskrives på eget faktablad). Den andre delen behandler hvordan selve renoveringsarbeidet utføres og dokumenteres. Denne delen av DaKKI-metoden beskrives nedenfor.

Trinn 1

Gulv og deler av veggene kles med beskyttelse før arbeidet startes. Toalett, vannlås osv. demonteres. Belegget i slukene fjernes. Ved behov høytrykksspyles rørene for å unngå tilstoppelser og oversvømmelser. Deretter renses rørene med mekanisk sliping, slik at avleiringer og rust blir fjernet. Den mekaniske slipingen er også en stabilitetskontroll av hele husets avløpssystem. Slipingen utføres med såkalte slipekjeder i ulike dimensjoner avhengig av rørens diameter.

Når slipingen er gjennomført, skylles rørene med vann, tørkes og undersøkes med videokamera for å sikre at rørene er rene og hele før man begynner med belegget. Eventuelt blir rørene forsterket der de vurderes som for skadde til at de kan tåle beleggingen.

Trinn 2

Under kameraovervåking belegges rørene innvendig med en masse av epoksyplast (Elasto Coat, se eget faktablad). Dette skjer ved at massen pumpes ut og jevnes utover av et munnstykke og roterende bøster, som er spesielt tilpasset til dimensjonene. Hele beleggingsprosessen kameraovervåkes for å sikre et jevnt og heldekkende belegg.

Belegget gir en tett og fugefri overflate fra slukets forbindelse mot gulvets tetningslag og helt ned til kjellerledningen. Med kamerateknikken kan man sikre at hele det innvendige røret er belagt og får riktig mengde Elasto Coat.

Trinn 3

Dagen etter inspiseres, filmes og dokumenteres belegget på DVD. Leilighetens nummer markeres på filmen, slik at det er enkelt å finne frem til dokumentasjonen for hvert enkelt rørstrekk ved behov. Dersom det skulle oppstå sprekker, kan disse repareres umiddelbart.

Trinn 4

Når resultatet av beleggingen er i samsvar med våre kvalitetskrav, monteres toalett, vannlås og annet som tidligere ble demontert. På fem dager er avløpssystemet i kjøkken og bad med tilhørende stammer renoverert i samsvar med DaKKI-metoden. Et nytt innvendig belegg er påført, som gir deg et tett og korrosjonsbeskyttet system gjennom mange år. Det nye belegget kan rengjøres med høytrykksspyler. Etter avsluttet renoveringsprogram overrekkes DVD-filmene sammen med tegninger og protokoll som dokumentasjon.



DaKKI AB

Svärdlångsvägen 44, SE-120 60 Årsta,
Sweden. Tlf +46 8 7090015,
E-post info@dakki.se, www.dakki.se